

產品資訊

Product Information

NYLOY[®] MG-0013N

• 尼龍 66 • 13% 玻纖強化級 • 本色

性質	PROPERTY	測試方法 METHOD	單位 UNIT	結果(數據) RESULT		
機械特性	MECHANICAL					
抗張強度	Tensile Strength	ASTM D638	psi	14224.75		
斷裂伸長率	Elongation	ASTM D638	%	2		
抗折強度	Flexural Strength	ASTM D790	psi	23470.84		
抗折彈性係數	Flexural Modulus	ASTM D790	psi	682788.05		
衝擊強度	IZOD Impact, Notched 1/8" 73.4°F	ASTM D256	ft-lb/in	1.28		
		ASTM D256	ft-lb/in	0		
硬度	Hardness Rockwell R Scale	ASTM D785	-	R-110		
		ASTM D2240	-	-		
熱特性	THERMAL					
熱變形溫度	Heat Deflection Temp	ASTM D648				
			264 psi	°F	437	
			66 psi	°F	-	
其他	OTHER					
密度	Density	ASTM D792	lb/in ³	0.0379		
模收縮率	Mold Shrinkage	ASTM D955		-		
			橫向	Normal	%	1.43
			縱向	Parallel	%	0.74
含水率	Moisture Contents	-	%	-		
附註	REMARK					
(1) 本物性表為典型測試值，僅供參考，不作為正式質保承諾。						